


$$1 \text{ BOX} = \frac{8 \text{ pcs} \times A}{8 \text{ pcs} \times B} = \frac{16 \text{ pcs}}{1,402 \text{ m}^2}$$

LEGNAR



**STRONG
CLICK**



**UP TO 200 m²
WITHOUT
DILATATION**



**100%
WATERPROOF**



**SILENT
FLOOR**



**FLOOR
HEATING**



**DESIGN
BEVEL**

PRODUCT SPECIFICATION		SPECYFIKACJA PRODUKTU	VALUE / WARTOŚĆ	
Floor type	Rodzaj podłogi		Floating click floor / Podłoga pływająca na klik	
Dimensions	Wymiary		592 x 148 mm	
Total thickness	Grubość		4,5 mm	
Wear layer thickness	Grubość warstwy użytkowej		0,55 mm	
Quantity of panels in the package	Ilość paneli w opakowaniu		16 pcs / szt. (1,402 m²) - 8x A + 8x B	
Quantity of package in the pallet	Ilość opakowań na paletę		70 pcs (98,140 m²) / 70 szt. (98,140 m²)	
Warranty (the household indoor use)	Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń)		15 years / 15 lat	
Installation	Sposób montażu		Click: 5Gi Välinge	
CE	CE		EN 14041:2004	
DoP	DoP		RF4503/1	
Customs tariff number	Kod celny		39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRY TECHNICZNE	NORM / NORMA	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE	EN ISO 10874		23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
Class of use COMMERCIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE	EN ISO 10874		33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)
Class of use INDUSTRIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	EN ISO 10874		42 (storage rooms, workshops) / 42 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)
Reaction to fire	Klasa trudnopalności	EN 14041 (EN 13501)		Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999		≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Odporność na ścieranie	EN 13329 Annex E		≥7000 (norm ≥2000) / (norma ≥2000)
Residual indentation	Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1		≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)	ISO 4918		Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W >25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)
Resistance to large ball	Odporność na uderzenia (test kuli)	ISO 24334		1800 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm)
Locking strength	Siła zamków	EN ISO 10582 Annex D		long edge 4,5 kN/m, short edge 5,5 kN/m / długi bok 4,5 kN/m, krótki bok 5,5 kN/m
Slip resistance	Antypoślizgowość	EN 13893 / DIN 51130		DS/R9
Antistatic and electrical properties	Właściwości antystatyczne i elektryczne	EN 14041 (EN 1815)		<2kV
Resistance to stain and chemicals	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych	EN ISO 26987		INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)
Light fastness	Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02		≥6
Thermal resistance	Opór cieplny	EN 12667		0,013 m²k/W
Underfloor heating	Ogrzewanie podłogowe	EN 12524		yes (max 27°C) / tak (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Secura Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2		ΔLw = 19 dB
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	EN ISO 717-2		ΔLw = 17 dB
Formaldehyde emission	Emisja formaldehydów	EN 717-1		Class E1
Substances of Very High Concern	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy	EN 717-1		SVHC free
VOC	VOC			A+
LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE				
	Packaging Unit / Op. jednostkowe	Pallet / Paleta		
Form / Forma	Box / Karton (1,402 m²)	98,140 m²		
Weight / Masa	13,21 kg +/- 10%	950 kg +/- 10%		
Sizes / Wymiary	609 x 160 x 76 mm	1240 x 810 x 702 mm		
OTHER / INNE				
Box / Karton				
		CE 22 Decora S.A. Ignacego Prądyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska RF4503/1 EN 14041:2004 1021 Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego / Floor coverings for interior use Reakcja na ogień / Reaction to fire Śliskość / Slip resistance Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission B_s-s1 D5 E1		