


$$1 \text{ BOX} = \frac{8 \text{ pcs} \times A}{8 \text{ pcs} \times B} = \frac{16 \text{ pcs}}{1,402 \text{ m}^2}$$

LEGNAR



**STRONG
CLICK**



**UP TO 200 m²
WITHOUT
DILATATION**



**100%
WATERPROOF**



**SILENT
FLOOR**



**FLOOR
HEATING**



**DESIGN
BEVEL**

PRODUCT SPECIFICATION		SPECYFIKACJA PRODUKTU	VALUE / WARTOŚĆ
Floor type	Rodzaj podłogi		Floating click floor / Podłoga pływająca na klik
Dimensions	Wymiary		592 x 148 mm
Total thickness	Grubość		4,5 mm
Wear layer thickness	Grubość warstwy użytkowej		0,55 mm
Quantity of panels in the package	Ilość paneli w opakowaniu		16 pcs / szt. (1,402 m²) - 8x A + 8x B
Quantity of package in the pallet	Ilość opakowań na paletę		70 pcs (98,140 m²) / 70 szt. (98,140 m²)
Warranty (the household indoor use)	Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń)		15 years / 15 lat
Installation	Sposób montażu		Click: 5Gi Välinge
CE	CE		EN 14041:2004
DoP	DoP		RF4503/1
Customs tariff number	Kod celny		39181090

TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRY TECHNICZNE	NORM / NORMA	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE		EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
Class of use COMMERCIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE		EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)
Class of use INDUSTRIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE		EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)
Reaction to fire	Klasa trudnopalności		EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilność wymiarowa		EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Odporność na ścieranie		EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (norma ≥2000)
Residual indentation	Wgniecenie resztkowe		EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)		ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W >25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)
Resistance to large ball	Odporność na uderzenia (test kuli)		ISO 24334	1800 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm)
Locking strength	Siła zamków		EN ISO 10582 Annex D	long edge 4,5 kN/m, short edge 5,5 kN/m / długi bok 4,5 kN/m, krótki bok 5,5 kN/m
Slip resistance	Antypoślizgowość		EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatic and electrical properties	Właściwości antystatyczne i elektryczne		EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych		EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)
Light fastness	Odporność na działanie promieni UV		EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Opór cieplny		EN 12667	0,013 m²k/W
Underfloor heating	Ogrzewanie podłogowe		EN 12524	yes (max 27°C) / tak (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Secura Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Secura Vinyl Click)		EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Multiprotec Vinyl Click)		EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB
Formaldehyde emission	Emisja formaldehydów		EN 717-1	Class E1
Substances of Very High Concern VOC	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy VOC		EN 717-1	SVHC free A+

LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE		
	Packaging Unit / Op. jednostkowe	Pallet / Paleta
Form / Forma	Box / Karton (1,402 m²)	98,140 m²
Weight / Masa	13,21 kg +/- 10%	950 kg +/- 10%
Sizes / Wymiary	609 x 160 x 76 mm	1230 x 810 x 702 mm

OTHER / INNE

Box / Karton

CE

22

Decora S.A.
Ignacego Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

RF4503/1

EN 14041:2004
1021

Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego
/ Floor coverings for interior use

Reakcja na ogień / Reaction to fire

Śliskość / Slip resistance

Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission

B-s1

DS

E1